Conception de systèmes hybrides Ti / Polymère /Ti de type sandwich avec des propriétés mécaniques adaptées à la cranioplastie

Geneviève Pourroy, Patrick Masson, **Adele Carradò**

*Université de Strasbourg, CNRS, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg,
UMR 7504 Strasbourg*

Equipe transverse biomatériaux et ses collaborations nationales et internationales

Patrick MASSON
Chimie de polymère
CRHC section 11 CNRS

Geneviève POURROY
Chimie du solide
DR1 section 15 CNR

Adele CARRADÒ
Biomatériaux et contraintes résiduelles
PU1 section 5, 28 CNU

Flavien MOUILLARD
Chimie des polymères Doctorant

Oumaima LAGHSALI
Master en Dentaire

Contexte

Demande clinique : Implants pour la chirurgie maxillo-faciale et en cranioplastie

Exemple du cancer de la face : pour la reconstruction en chirurgie ORL, le taux d'échec d'implantation des plaques en titane est très important

Problèmes :

- « **Stress shielding** » entre l'implant et l'os
- Isolation acoustique
- Gradient thermique

Matériaux sandwich :
Modulation des propriétés mécaniques

Fabriquer une interface Ti/polymère biocompatible

Du sandwich automobile vers le sandwich biocompatible

- *Système léger*
- *Amortissement*
- *Absorption d'énergie*
- *Rigidité*
- *Propriétés mécaniques*

Remplacer la colle époxy (cytotoxique) par une liaison chimique covalente

Approche pour fabriquer un matériau sandwich sans résine époxy

Croissance des chaînes de PMMA par la méthode « grafting from » avec une polymérisation radicalaire par transfert d'atome (ATRP); synthèse en trois étapes:

Approche pour fabriquer un matériau sandwich sans résine époxy : Interface observée après coupe au « cross polisher »

étape 3 :
Polymérisation
du MMA

étape 2 :
Fonctionnalisation
du Ti

étape 1 :
Activation
alcaline du Ti

Tests in vitro

Évaluation de la cytotoxicité

Stabilité du Ti revêtu de PMMA en SBF

Préparation de sandwichs de 20 x 20mm² jusqu'au format A6

Dimensions du sandwich

20 x 20 mm²
Ti/PMMA/Ti
0.5/1.0/0.5

A6
Ti/PMMA/Ti
0.2/0.5/0.2

Conditions thermiques

t = 1h, T = 170°C

Assemblage

Sandwichs avec des propriétés mécaniques adaptées

Modulation des propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques des sandwichs Ti / P / Ti peuvent être adaptées en fonction de l'épaisseur et des propriétés de chaque composant suivant la règle du mélange :

$$\sigma_{SMs} = \frac{\sigma_M \cdot V_M + \sigma_P \cdot V_P}{V_M + V_P}$$

Matériaux	Épaisseur (mm)	E (GPa)	Re (MPa)	Rm (MPa)
PMMA	0.5	2.0±0.1	---	51±1
Ti Gr 1	0.2	108±7	289±15	441±14
Ti/PMMA/Ti	0.2/0.5/0.2	51±3	289±15	245±10
Os (Cortical)		15–30	30–100	70–150

Propriétés adaptables

Rapport choisi 1:1.25 (épaisseur Ti: PMMA feuille)

Essais d'arrachement

Test de flexion, de torsion et d'emboutissage

0.2/0.5/0.2 Ti/PMMA/Ti

Essais de cisaillement

Contrainte de cisaillement ultime (10 ± 2) MPa

In-vivo tests in rats on Ti/PMMA/Ti sandwiches

Deux groups de 12 rats:

Calvaria

Ti 0,15/PMMA0,5/Ti0,5
sandwichs 10 mm x 5 mm X
0.8 mm

Mandibule

Y. FRANCOIS, Mémoire master
Agnès DUPRET-BORIES

Interventions sur trois groups de 10 rats :
Ti/PMMA/Ti sandwichs 1^{ere} et 2^{eme} générations

P. MATTEI, Mémoire master
Agnès DUPRET-BORIES

Résultats sur les sandwiches de 1^{ère} génération

Échelle nanométrique

Design d'une couche adhésive
biocompatible – Ti/PMMA

monomère
initiateur
Grafting-from

Évaluation de la cytotoxicité

Résistance à la corrosion: stabilité en milieu biologique

Tests de rayures

Cetim

Charles SADRON

Échelle millimétrique

Assemblage du sandwich
biocompatible

PMMA massif
Ti revêtu de PMMA
Ti revêtu de PMMA

Tests d'adhésion (pull-off)

Cetim

Design d'un **bio**-sandwich avec propriétés mécaniques **adaptables**

Force (N) vs Déplacement (mm)

Format A6
Rapport choisi 1:1.25
(épaisseur Ti: feuille de PMMA)

Cetim

- ✓ Recouvrement continu et uniforme du PMMA sur Ti
- ✓ Contrôle de l'épaisseur du polymère greffé (0.5 -1 μm)
- ✓ Synthèse de chaînes polymères PMMA liées de façon covalente à la surface de Ti; adhésion très forte entre le PMMA et le Ti
- ✓ Force d'adhésion > 24 MPa (supérieure à la résine époxy)
- ✓ Test in vivo sur les rats
- ✓ Essais d'emboutissage et de pliage sur la structure sandwich sans délamination
 - ✓ Bonne formabilité avec un préchauffage du sandwich
 - ✓ Formes complexes possibles avec un préchauffage du sandwich

Vers les sandwiches de 2^{ème} génération

PMMA
 $T_g = 105\text{ °C}$

Propriétés mécaniques du **cœur copolymère**

*Sandwich biocompatible avec des propriétés mécaniques conçues en ajustant l'épaisseur de la peau en métal ainsi que l'épaisseur, la nature et la composition du **cœur copolymère** (T_g).*

Towards Zinc-magnesium alloys coated with CaP or PMMA for biomedical application

Acknowledgments

Guoules Cassées
Sourire Quand Même

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

M. Rossi, D. Passeri, F. Mura

BioMatériaux
BioIngénierie

P. Lavalley, Y. Haikel
UMRS-1121 INSERM
Biomatériaux et Bioingénierie,
Strasbourg

Institute of Metallurgy
Material Forming & Processing

TU Clausthal

H. Palkowski
G. Shankar Nayak

T. Schott, F. Liautaud
Cetim Grand Est,
Mulhouse

IPCMS
Institut de Physique et Chimie
des Matériaux de Strasbourg

M. Reggente, S. Kriegel, J. Faerber,
C. Leuvrey, X. Mao, P. Bika,
E. Voirin, N. Beyer, B. Heinrich

A. Dupret, Y. François,
P. Mattei